

PRESTATIEVERKLARING	
Referentie :	DOPFibroPaintv1
Commerciële naam :	FibroPaint
Producttype :	MDF Vezelplaat met lakdraagfolie
Normverwijzing :	Houtachtige plaatmaterialen - EN 13986 Annex A Tabel A.9
CE klasse :	MDF
Toepassingsgebied :	Intern gebruik als niet structureel onderdeel in een droge omgeving
AVCP Klasse :	4
Certificaatnummer :	Niet van toepassing
Geproduceerd te:	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)				
			6	>6-9	>9-12	>12-19	>19-30
Buigsterkte	N/mm ²	EN 622-5-tabel 3	23	23	22	20	18
Elasticiteitsmodulus	N/mm ²	EN 622-5-tabel 3	2700	2700	2500	2200	2100
Treksterkte	N/mm ²	EN 622-5-tabel 3	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55
Formaldehydeklaas	Klaas	EN 13986-tabel B1	E1	E1	E1	E1	E1
Formaldehydegehalte	mg/100g	EN 120	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Brandreactie	Klaas	EN 13501-1	E	E	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Dampdoorlaatbaarheid μ	nat droog	EN 13986-tabel 9	220 300	220 300	220 300	220 300	220 300
Isolatie tegen lughtgeluiden R	dB	EN 13986-5.10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Geluidsabsorptie α		EN 13986-tabel 10	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20
Thermische geleidbaarheid λ	W/m.K	EN 13986-tabel 11	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
Biologische duurzaamheid	Gebruiks- klaas	EN 335	1	1	1	1	1
PCP inhoud	ppm	EN 13986-5.18	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Versiedatum :
 1/06/2014

Lode De Boe,
 President UNILIN bvba, division panels

