

MDF LIGHT

FIBRAPAN FORMA

TECHNISCHE GEGEVENS - GEMIDDELDE WAARDEN

TEST	EIGENSCHAP	EENHEDEN	DIKTES (mm)				
			6-9	>9-12	>12-19	>19-30	>30-45
EN 323	Densiteit (bij benadering)	kg/m ³	620	600	600	595/585	580/570
EN 319	Inwendige treksterkte	N/mm ²	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50
EN 310	Buigsterkte	N/mm ²	20	20	18	17	15
EN 310	Elasticiteitsmodulus	N/mm ²	1700	1700	1600	1500	1400
EN 317	Diktezwellen	%	18	15	13	10	9
EN 322	Vochtgehalte	%	7±3	7±3	7±3	7±3	7±3
ISO 3340	Zandgehalte	% gewicht	≤0,05	≤0,05	≤0,05	≤0,05	≤0,05

TOLERANTIES OP NOMINALE AFMETINGEN

TEST	EIGENSCHAP	EENHEID	6-9	>9-12	>12-19	>19-30	>30-45
EN 324-1	Dikte	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
EN 324-1	Lengte en breedte	mm/m	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm
EN 324-2	Diagonalen	mm/m	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
EN 324-2	Haaksheid	mm/m	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5	+/- 1,5

Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan/overtreffen de waarden bepaald in de Europese norm EN 622-5:2009, Tabel 3. - Vereisten voor platen voor algemeen gebruik in een droge omgeving (type MDF).

FIBRAPAN/IBERPAN FORMA voldoet aan de vereisten van Klasse E1 (geanalyseerd volgens EN ISO 120), vastgelegd in de Europese norm EN 622-1:2003.



FINSA
soluciones en madera