



Fibrofit[®] MR

Kwaliteitsvolle, vochtwerende MDFplaat
voor industriële verwerking en interieurtoepassingen
in vochtige omgevingen

Fibrofit MR is een uiterst betrouwbare MDF-plaat met een hoge dichtheid. Het goed verdichte oppervlak van de platen heeft een hoge schuurkwaliteit. Fibrofit MR is inzetbaar in serviceklasse 2 (vochtige omgeving) en in de biologische risicoklassen 1 en 2 van norm EN 335-3. De platen worden groen ingekleurd en kunnen ingezet worden in omgevingen met een hoge en schommelende luchtvochtigheid.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken



L.MDF.H (EN 622-5)



Vochtwerend



Fibrofit[®] MR

Toepassingen

Zowel voor standaardschrijnwerk als in ruimtes met een hogere luchtvochtigheidsgraad – zoals badkamers en keukens – is de Fibrofit MR-plaat de keuze bij uitstek. Dankzij de sterk verdichte kern kan de Fibrofit MR ingezet worden bij alle freestoeppassingen. Bovendien kan u het oppervlak van de MDF-plaat afwerken met een laag melamine, fineer, lak, verf of laminaat.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden			
Dikte EN 324-1	mm	12	15	18	22
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden			
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	20	18	18	16
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	1700	1600	1600	1500
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	16	13	13	12
Treksterkte na cyclus EN 321 optie 1	N/mm ²	0,25	0,20	0,20	0,15
Zwelling/24u na cyclus EN 321 optie 1	N/mm ²	16	15	15	15

Fibrofit MR voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm E 622-1 en valt onder formaldehydeklaas E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibrofit MR is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.
Fibrofit MR is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

